


# ダンシール<sup>®</sup>-L シリーズ

NEW!

液状で複雑な形状部分にも充てん可能！  
ゴム状に硬化し、高い気密・防水性が得られます。



# ダンシール<sup>®</sup>-L

## 特長 1

### 難燃性良好

高度な難燃性（OI値：44）を備えています。

## 特長 2

### 気密・防水性

ゴム状に硬化し、高度な気密・防水性が得られます。

## 特長 3

### 作業性良好

基剤と硬化剤を攪拌して注入するだけです。




## ■ 特性(代表値)

項目(単位)		単位	代表値
可使時間の目安 (25℃)	低粘度状態 (30Pa・s以下)	分	10
	高粘度状態 (200Pa・s以下)		40
硬化時間の目安 (25℃)	半硬化時間 (固まって流れなくなる時間)	時間	1.5
	硬化時間 (十分に硬化する時間)	時間	48
比重	基剤	—	1.5
	硬化剤	—	1.2
	硬化物	—	1.5
粘度 (25℃)	基剤	Pa・s	23
	硬化剤		0.7
	混合初期		19
酸素指数		OI値	44
体積固有抵抗		$\Omega \cdot \text{cm}$	$10^{13}$
硬度		デュロメーター 硬さA	50
引張強さ		MPa	4.0
引張接着強さ【コンクリート】			1.0
引張接着強さ【鋼板】			0.5
伸び率		%	170
熱伝導率		W/m・K	0.47

## 使用方法

### ① ダムを作る



### ③ 流し込む

## ■ 品番および構成材料

名称	品番	正味量(kg)		混合比(質量比) 基剤：硬化剤	硬化物の色	販売単位	標準価格 (円/セット) (税別)	
		基剤	硬化剤					
ダンシールL	5kgセット	DL-5	4.55(約3ℓ)	0.45(約0.4ℓ)	10:1	グレー	1セット	20,800
	20kgセット	DL-20	18.18(約12ℓ)	1.8(約1.5ℓ)				63,000

# ダンシール<sup>®</sup>-LT

特長1

## 低粘度・高流動性

細かな隙間に充填しやすい低粘度・高流動性タイプです。

特長2

## 長可使用時間

可使用時間が長く、施工作业に時間がかかる場合※に適します。

※複数箇所に分けて充填する場合や、狭い箇所に少しずつ流し込む場合など。

特長3

## 難燃性



酸素指数(OI値) 34



## ■ 特性(代表値)

項目(単位)	単位	代表値	
可使用時間の目安 (25℃)	低粘度状態 (30Pa・s以下)	分	25
	高粘度状態 (200Pa・s以下)		50
硬化時間の目安 (25℃)	半硬化時間 (固まって流れなくなる時間)	時間	2
	硬化時間 (十分に硬化する時間)	時間	48
比重	基剤	—	1.5
	硬化剤	—	1.0
	硬化物	—	1.4
粘度 (25℃)	基剤	Pa・s	10
	硬化剤		0.1
	混合初期		2.5
酸素指数	OI値	34	
体積固有抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$	$10^{12}$	
硬度	デュロメーター 硬さA	50	
引張強さ	MPa	2.7	
引張接着強さ【コンクリート】		0.5	
引張接着強さ【鋼板】		0.4	
伸び率	%	100	
熱伝導率	W/m・K	0.5	

② 2液を  
混合・攪拌する



## ■ 品番および構成材料

名称	品番	正味量(kg)		混合比(質量比) 基剤：硬化剤	硬化物の色	販売単位	標準価格 (円/セット) (税別)	
		基剤	硬化剤					
ダンシールLT	5kgセット	DLT-5	4.17(約2.8ℓ)	0.83(約0.8ℓ)	5：1	ダーク グレー	1セット	21,900
	20kgセット	DLT-20	16.67(約11ℓ)	3.33(約3ℓ)				66,200

※受注生産品になります。

## 古河電気工業株式会社 <http://www.furukawa.co.jp/>

本社	〒100-8322	東京都千代田区丸の内2丁目2番3号(丸の内仲通りビル)	TEL. (03) 3286-3327	FAX. (03) 3286-3648
関西支社	〒530-0004	大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河大阪ビル)	TEL. (06) 6346-4061	FAX. (06) 6346-4127
中部支社	〒461-0005	名古屋市東区東桜1丁目14番25号(テレビアビル)	TEL. (052) 972-8120	FAX. (052) 972-8154
九州支社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル)	TEL. (092) 483-5532	FAX. (092) 483-5550
中国支社	〒730-0037	広島市中区中町8番18号(広島クリスタルプラザ)	TEL. (082) 246-8521	FAX. (082) 246-1321
東北支社	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4丁目1番25号(東二番丁スクエア)	TEL. (022) 225-4221	FAX. (022) 267-2726
北海道支社	〒060-0001	札幌市中央区北1条西4丁目1番地2(武田りそなビル)	TEL. (011) 251-7163	FAX. (011) 231-4720
四国支店	〒760-0023	高松市寿町1丁目1番12号(パシフィックシティ高松)	TEL. (087) 851-3255	FAX. (087) 851-4690
北陸支店	〒930-0858	富山市牛島町18番7号(アーバンプレイスビル)	TEL. (076) 433-7329	FAX. (076) 431-0023
沖縄支店	〒900-0015	那覇市久茂地3丁目15番9号(アルテビルディング那覇)	TEL. (098) 863-2226	FAX. (098) 863-0456

建設・電材部門のご用命は

## 古河エレコム株式会社 <http://www.f-elecom.com/>

本社	〒101-0047	東京都千代田区内神田2丁目16番8号(古河電工神田ビル)		
		<input type="checkbox"/> 建設部	TEL. (03) 5297-8620	FAX. (03) 5297-8605
		<input type="checkbox"/> 第一電材部	TEL. (03) 5297-8778	FAX. (03) 5297-8606
		<input type="checkbox"/> 第二電材部	TEL. (03) 5297-8696	FAX. (03) 5297-8705
		<input type="checkbox"/> 電力エレクトロニクス部	TEL. (03) 5297-8730	FAX. (03) 5297-8703
		<input type="checkbox"/> 産業インフラ営業部	TEL. (03) 5297-8771	FAX. (03) 5297-8619
		<input type="checkbox"/> 営業開発部	TEL. (03) 5297-8772	FAX. (03) 5297-8619
関西支社	〒530-0004	大阪市北区堂島浜2丁目1番29号(古河大阪ビル)		
		<input type="checkbox"/> 建設部	TEL. (06) 6346-4173	FAX. (06) 6346-4198
		<input type="checkbox"/> 電材部	TEL. (06) 6346-4181	FAX. (06) 6346-4174
中部支社	〒461-0005	名古屋市東区東桜1丁目14番25号(テレビアビル)		
		<input type="checkbox"/> 建設電販部	TEL. (052) 950-7765	FAX. (052) 950-7817
		<input type="checkbox"/> 情報エレクトロニクス部	TEL. (052) 950-7633	FAX. (052) 950-7818
九州支社	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前3丁目2番1号(日本生命博多駅前ビル)	TEL. (092) 483-5561	FAX. (092) 483-5559
東北支社	〒980-0811	仙台市青葉区一番町4丁目1番25号(東二番丁スクエア)	TEL. (022) 267-0771	FAX. (022) 268-7375
北海道支店	〒060-0001	札幌市中央区北1条西4丁目1番地2(武田りそなビル)	TEL. (011) 251-5991	FAX. (011) 231-2927
長野営業所	〒380-0824	長野市南石堂町1260番地(アーバンニーズクボタ)	TEL. (026) 223-1873	FAX. (03) 5297-8704
北関東支店	〒320-0811	宇都宮市大通り4丁目1番20号(けやき通りビル)	TEL. (028) 624-6894	FAX. (028) 624-6896
静岡支店	〒420-0851	静岡市葵区黒金町20番1号(富士火災静岡ビル)	TEL. (054) 652-5070	FAX. (054) 652-5080
北陸支店	〒930-0858	富山市牛島町18番7号(アーバンプレイスビル)	TEL. (076) 431-0863	FAX. (076) 431-0023
中国支店	〒730-0037	広島市中区中町8番18号(広島クリスタルプラザ)	TEL. (082) 246-0881	FAX. (082) 246-8689
沖縄支店	〒900-0015	那覇市久茂地3丁目15番9号(アルテビルディング那覇)	TEL. (098) 863-2226	FAX. (098) 863-0456

●技術上のお問い合わせは

**ftm** 株式会社古河テクノマテリアル 防災事業部

〒254-0016 神奈川県平塚市東八幡5-1-8  
TEL. (0463) 24-9341 FAX. (0463) 24-9346  
<http://www.furukawa-ftm.com/>

・このカタログの内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。  
・印刷の関係上、カタログと実物では、色調が異なる場合がありますので、ご了承ください。  
・このカタログに記載された商品は、日本国内の仕様に基づいたものです。国外での使用については、必ず弊社へご相談ください。  
・このカタログ中の価格には消費税が含まれておりません。  
・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

#### 輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。  
また、米国再輸出規制(EAR:Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。  
詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。