


TEX-ECEW3



FEATURES 特長

- Conforming to reinforced insulation according to IEC and UL
- Thermal index Class B (130°C)*1
- Rated at 1000 Vrms*2 for maximum working voltage
- Solderable
- Equipped with a self-bonding layer on the surface of standard type TEX-E wire

- IEC, ULが定める強化絶縁機能を有します。
- 電線単体の温度定格は、B種 (130°C) *1です。
- 最大動作電圧は1000Vrms *2です。
- はんだ付けが可能です。
- 自己融着性を付加したタイプです。

*1 UL requires an insulation system specified by UL 1446, for a design of operation exceeding the temperature in class A.

*2 This value is defined by a withstand voltage test at 3000 Vrms for 1 minute in IEC 62368-1.

*1 ULの場合、A種を超える設計にはUL1446の定める絶縁システムが必要になります。

*2 IEC 62368-1で3000Vrms 1分間の耐電圧試験で定義される値です。

SAFETY APPROVALS 安全規格


Certification Bodies 認証機関	Standards 規格
UL	UL 2353 UL 60950-1 UL 60601-1 UL 61800-5-1
CSA	CSA C22.2 60065-3 CSA C22.2 60950-1
TÜV	EN 62368-1

Contact us regarding the certification conditions for each authorities.


各認証機関の認定条件についてはお問い合わせください。

Applications


応用例



TEX-ECEW3



CONSTRUCTION 構造



TEX-ECEW3: Reinforced Insulation Wire, is unique Furukawa Electric, and designed to fulfill the requirement of Class B.
 TEX-ECEW3は古河電工が独自の技術により開発した、はんだ付けが可能なB種の耐熱要求を満足する強化絶縁電線です。

● Characteristics 特性

Items 項目	Twisted Pair ツイストペア	Characteristics 特性
Breakdown Voltage (kVrms) 絶縁破壊電圧 (kVrms)	Twisted Pair ツイストペア	20^{*1}
Withstanding Voltage 耐電圧	3000 Vrms for 1 min 3000Vrms 1分間	Pass 合格
	0.20 - 0.40 mm	5
	0.45 - 0.70 mm	8
Solderability at 420°C (sec) ^{*2} はんだ付け性@420°C (秒) ^{*2}	0.75 - 1.00 mm	12

*1 Limit value, not specification.

*2 Note that your solder shop would preferably be ventilated.

*1 限界値であり使用上限値ではありません。

*2 はんだ加工を行う際には十分な換気を行ってください。

● Safety Approvals 安全規格

IEC 62368-1 Annex J	Item	Requirement	Result
IEC 62368-1 Annex J	J2.2 Electric Strength 絶縁耐圧	6000 Vrms for 1 min Twisted pair 6000Vrms 1分間 ツイストペア	Pass 合格
	J2.3 Adherence and Flexibility 密着・可とう性	3000 Vrms for 1 min Mandrel 3000Vrms 1分間 マンドレル	Pass 合格
	J2.4 Heat Shock ヒートショック	225°C for 30 min 3000 Vrms for 1 min Mandrel 225°C×30分 3000Vrms 1分間 マンドレル	Pass 合格
	J2.5 Retention of Electric Strength after Bending 曲げ後の絶縁耐力	3000 Vrms for 1 min Mandrel 3000Vrms 1分間 マンドレル	Pass 合格

▶▶ About Products

商品情報は

<https://www.furukawa.co.jp/tex-e/en/>

● Dimensions 寸法

Nominal Conductor Diameter 導体呼び径 (mm)	Typical O.D. 公差 (mm)	Standard O.D. 標準仕上外径 (mm)	Max. O.D. 最大仕上外径 (mm)	Max. Conductor Resistance 最大導体抵抗 (Ω/km at 20°C)	Weight 製品質量 (kg/km)
0.20	±0.008	0.420	0.460	607.6	0.409
0.21	±0.008	0.430	0.470	549.0	0.444
0.22	±0.008	0.440	0.480	498.4	0.478
0.23	±0.008	0.450	0.490	454.5	0.513
0.24	±0.008	0.460	0.510	416.2	0.550
0.25	±0.008	0.470	0.510	382.5	0.588
0.26	±0.010	0.480	0.520	358.4	0.628
0.27	±0.010	0.490	0.530	331.4	0.669
0.28	±0.010	0.500	0.540	307.3	0.713
0.29	±0.010	0.510	0.550	285.7	0.756
0.30	±0.010	0.520	0.560	262.9	0.802
0.32	±0.010	0.540	0.580	230.0	0.897
0.35	±0.010	0.570	0.610	191.2	1.050
0.37	±0.010	0.590	0.630	170.6	1.160
0.40	±0.010	0.640	0.680	145.3	1.353
0.45	±0.010	0.690	0.730	114.2	1.673
0.50	±0.010	0.740	0.780	91.43	2.028
0.55	±0.020	0.790	0.830	78.15	2.417
0.60	±0.020	0.840	0.880	65.26	2.842
0.65	±0.020	0.890	0.930	55.31	3.302
0.70	±0.020	0.940	0.980	47.47	3.796
0.75	±0.020	0.990	1.030	41.19	4.325
0.80	±0.020	1.040	1.080	36.08	4.890
0.85	±0.020	1.090	1.130	31.87	5.488
0.90	±0.020	1.140	1.180	28.35	6.123
0.95	±0.020	1.190	1.230	25.38	6.719
1.00	±0.030	1.240	1.280	23.33	7.495

Reference value 参考値

FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.

Head Office

6-4 Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8322, Japan
 TEL. +81-3-6281-8699 FAX. +81-3-6281-8630

古河電気工業株式会社

本社

〒100-8322 東京都千代田区大手町2-6-4 (常盤橋タワー)
 TEL. 03-6281-8699 FAX. 03-6281-8630

* Please understand that contents of this catalog may change without notice.

* Company and product names appearing in this publication are registered trademarks or trademarks of respective companies.

・このカタログの内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

・このカタログに記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。

Export Control Regulations

The products and/or technical information presented in this publication may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in Japan. In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable. In cases where exporting or reexporting the products and/or technical information presented in this publication, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost. Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan or the Department of Commerce of the United States for details about procedures.

輸出管理規制について

本書に記載されている製品・技術情報は、我が国の「外国為替及び外国貿易法並びにその関連法令」の適用を受ける場合があります。また、米国輸出管理規則 (EAR: Export Administration Regulations) の適用を受ける場合があります。本書に記載されている製品・技術情報を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において、必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては、経済産業省 または 米国商務省へお問い合わせください。